



2012000596M



检测
CNAS L0230

No: BETC-HJ-2013-P-580 (B)

检测报告

TEST REPORT

样品名称: 智选抗菌五合一纯环保内墙漆
 委托单位: 威士伯涂料(广东)有限公司
 检测类别: 抽 样

国家化学建筑材料测试中心(建工测试部)

CHINA NATIONAL CENTER FOR TEST OF CHEMICAL BUILDING MATERIALS

二〇一三年十二月十八日



国家化学建筑材料测试中心(建工测试部)

检测报告

No: BETC-HJ-2013-P-580 (B)

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 样品名称 | 智选抗菌五合一纯环保内墙漆 | 样品编号 | HJ-2013-P-580 |
| 委托单位 | 威士伯涂料(广东)有限公司 | 商 标 | 华 润 |
| 受检单位 | 威士伯涂料(广东)有限公司 | 检测类别 | 抽 样 |
| 生产厂家 | 威士伯涂料(广东)有限公司 | 样品数量 | 2 kg |
| 抽样单位 | 国家化学建筑材料测试中心(建工测试部) | 抽样日期 | 2013.11.15 |
| 抽样地点 | 公司仓库 | 抽 样 人 | 张晋、吴远辉 |
| 抽样基数 | 960 kg | 产品批号 | 00381098 |
| 检测依据 | 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582-2008) | | |
| 检测项目 | 挥发性有机化合物、4 种苯系物总和、游离甲醛、可溶性重金属。 | | |
| 检测结论 | 经检测该产品达到《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582-2008)水性墙面涂料的技术指标要求。 (以下空白) | | |
| 备注 | 检测用主要仪器：卡尔菲休滴定仪、鼓风干燥箱、气相色谱质谱联用仪、原子吸收光谱仪等。 | | |



签发日期：2013 年 11 月 18 日

批 准： *[Signature]*

审 核： *[Signature]*

主 检： *[Signature]*


国家化学建筑材料测试中心(建工测试部)


检测报告

№: BETC-HJ-2013-P-580 (B)

第 2 页 共 2 页

| 样品名称 | 智选抗菌五合一纯环保内墙漆 | | 样品编号 | HJ-2013-P-580 | |
|------|---|------------------|------|---|----|
| 检测环境 | 室温:23±2℃; 相对湿度:50±5% | | 报告日期 | 2013.12.18 | |
| 序号 | 检测项目 | 技术指标 (水性墙面涂料) | 检测结果 | 单项评定 | |
| 1 | 挥发性有机化合物, g/L | ≤120 | 未检出 | 合格 | |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯 总和, mg/kg | ≤300 | 未检出 | 合格 | |
| 3 | 游离甲醛, mg/kg | ≤100 | 未检出 | 合格 | |
| 4 | 可溶性重金属, mg/kg | 铅(Pb) | ≤90 | 未检出 | 合格 |
| | | 镉(Cd) | ≤75 | 未检出 | 合格 |
| | | 铬(Cr) | ≤60 | 未检出 | 合格 |
| | | 汞(Hg) | ≤60 | 未检出 | 合格 |
| | 以下空白 | | | | |
| 备注 | 1. 水性墙面涂料 VOC 测试方法检出限: 2 g/L。 2. 测试方法检出限 4 种苯系物总和: 50 mg/kg。 3. 游离甲醛测试方法检出限: 5 mg/kg。 4. “未检出”表示检测结果小于检出限。 | | |  | |

批准: 

审核: 

主检: 